



## M5 COSMETIC. REFERENCIA: 893 248

### Mortero para reparaciones cosméticas y nivelaciones superficiales.

#### APLICACIONES:

- ✓ Aplicable en interiores y exteriores.
- ✓ Reparación y nivelación de superficies dañadas de hormigón, en estructuras, pilares, fachadas, etc.
- ✓ Reparación superficial y cosmética de piezas prefabricadas de todo tipo.
- ✓ Revoques finos sobre hormigón, muro de fábrica, mortero, etc.
- ✓ Nivelación de soportes verticales antes de colocar cerámica.
- ✓ Como adhesivo de aislante

#### PROPIEDADES:

- ✓ Se suministra como una mezcla de polvos, listo para usar, al que solo se requiere añadir agua limpia en obra. Consistencia muy fácil de trabajar
- ✓ Aspecto final similar al hormigón
- ✓ Excelente adherencia sin puente de unión.
- ✓ Resistente al agua y a la intemperie.
- ✓ Endurecimiento sin fisuración.
- ✓ Aplicable en espesores de hasta 5 mm.
- ✓ Tixotrópico.
- ✓ Proporciona una excelente protección frente a la carbonatación gracias a su superficie lisa y exenta de fisuras..



#### INSTRUCCIONES DE USO:

- ✓ Humedecer el soporte antes de la aplicación de M5 cosmetic
- ✓ Verter 6 litros de agua limpia en el mezclador y con el mezclador en marcha añadir lentamente el mortero.
- ✓ Amasar durante tres a cinco minutos hasta homogeneizar.
- ✓ No se deben utilizar hormigoneras, siempre con mezclador.



#### DATOS TÉCNICOS:

Envase	Bidón de 25 kg.
Trabajable	Durante 30 minutos
Espesores de aplicación	De 1 a 5mm
Caducidad	24 meses
Rendimiento	1.7 kg/m <sup>2</sup> mm de espesor

<b>CE</b>	
0370	
M5 COSMETIC	
2009	
Basther Hispania S.L. Avda. Canteras 100 28343 Valdemoro-Madrid	
0370-CPD-0805 UNE EN 1504-3	
Producto para reparación no estructural del hormigón con mortero PCC (a base de cemento hidráulico polimerizado)	
Resistencia a compresión:	Clase R2
Contenido en iones cloruro:	≥ 0.08%
Adhesión:	≥ 0,8 MPa
Resistencia a la carbonatación:	Pasa
Compatibilidad térmica:	Clase F
Sustancias peligrosas	Conformes con 5.4