



BASTHER

SUMINISTRAMOS
CALIDAD

Ficha de datos Técnicos

SA-100 BASTHER

1. DESCRIPCIÓN:

Sellante adhesivo elástico de polímero de nueva generación MS. Exento de isocianatos, siliconas y disolventes.

2. SE APLICA PARA:

Sellado y/o pegado elástico en la industria: juntas entre elementos prefabricados, marco/obra, carpintería metálica, canales de desagües, pegado de planchas galvanizadas, metales férreos o no férreos, elementos de caravanas o camiones, instalaciones de aire acondicionado o frigoríficas.

Tiene excelente adhesión sobre hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, metales: aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc., la mayoría de plásticos termoplásticos (excepto polietileno o teflón) o termoendurecibles.

Pintable “mojado sobre mojado” después de su aplicación. Puede utilizarse en la proximidad de las cabinas de pintado, ya que no las contamina. Utilizar preferentemente pinturas con suficiente elasticidad, acrílicas o alquílicas. Recomendamos realizar ensayos previos con la pintura a utilizar. Resistente al envejecimiento, a la intemperie, a la temperatura y al ozono. Buen comportamiento frente a agentes químicos.

3. CARACTERÍSTICAS:

En la forma de suministro

Características	Método	Unidades	Valores
Peso específico		g/ml	1,40
Consistencia			Pasta tixotrópica
Sólidos	2 horas a 120°	%	99.5
Temperatura de aplicación		°C	De 5 a 50

Producto curado

Características	Método	Unidades	Valores
Módulo 100%	DIN 53504	N/ mm ²	0.62
Carga al a rotura	DIN 53504	N/ mm ²	1.86
Elongación a la rotura	DIN 53504	%	551
Dureza Shore A	DIN 53505	SHORE A	40
Resistencia térmica		°C	De -40 a +90

4. APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Las superficies sobre las que se apliquen deben ser firmes y estar completamente limpias. Pueden aplicarse sobre superficies húmedas.

Sellado: aplicar mediante una pistola aplicadora formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire. A continuación alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa.

Pegado: aplicar sobre una de las superficies a unir formando cordones o por puntos según las dimensiones de las piezas. Consumo aproximado: 1 cartucho por 2 m².

Basther Hispania S.L

Avda. Las Canteras 100 Naves 29-30 P.I. Valmor. 28340 Valdemoro (Madrid)

Telf. 91-8084809 Fax. 91-8013016

www.bastherhispania.es e-mail: basther@bastherhispania.es



BASTHER

**SUMINISTRAMOS
CALIDAD**

5. OBSERVACIONES:

Almacenar en lugar fresco y seco. A temperatura comprendida entre +5° C y +30° C, tiene una duración de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Presentación en cajas de 25 cartuchos de 300 ml. Colores: gris y blanco.

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico, el cual les indicará el adhesivo más idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del adhesivo.

FECHA 29/08/08

ED. 1

Basther Hispania S.L

Avda. Las Canteras 100 Naves 29-30 P.I. Valmor. 28340 Valdemoro (Madrid)

Telf. 91-8084809 Fax. 91-8013016

www.bastherhispania.es e-mail: basther@bastherhispania.es