

SR 48 PUENTE DE UNIÓN.

REFERENCIA 893 252



APLICACIONES:

- ✓ Imprimación sobre todo tipo de soportes minerales para la posterior aplicación de cualquier mortero cementoso.
- ✓ Para la unión de hormigón nuevo con hormigón ya endurecido
- ✓ Puente de unión de yeso sobre mortero u hormigón.
- ✓ Para chapados sobre soportes muy lisos como hormigón o incluso pintura si esta firme.

PROPIEDADES

- ✓ Asegurar una buena adherencia.
- ✓ Mantener la pegajosidad durante tiempos prolongados.
- ✓ Incrementar la resistencia a los agentes químicos y naturales (CO₂, agua, etc...)
- ✓ Aumentar la cohesión del soporte.
- ✓ Incrementar la impermeabilidad.
- ✓ Incrementar la durabilidad.
- ✓ Incrementar la resistencia a la figuración.
- ✓ Resistir el pH alcalino del soporte.

INSTRUCCIONES DE USO:

- ✓ La base deberá quedar totalmente limpia y exenta de material deleznable.
- ✓ El soporte estará seco o con una ligera humedad, nunca encharcado.
- ✓ Se utiliza mediante brocha o rodillo o incluso proyectado con sistema airless.
- ✓ Se recomienda una vez aplicada la imprimación, dejar transcurrir al menos 30 minutos para aplicar encima el mortero, nunca más de 48 horas.

CONSUMO:

- ✓ El consumo aproximado es de 100 a 200 gr/m², dependiendo de la rugosidad del soporte.



DATOS TÉCNICOS:

Envase	25 litros
Tipo	Copolimero acrílico
Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Densidad	1,02 ± 0,01 kg/dm ³ .
Contenido en cloruros	Exento
Contenido en sólidos	45%
Caducidad	24 meses