FICHA DE DATOS TÉCNICOS

FIJABAST

Descripción

Emulsión de copolímeros acrílicos, de gran adherencia sobre hormigón, mortero y otros soportes de la construcción con los que reacciona químicamente pasando a formar parte del soporte protegiéndole y dándole consistencia

Campo de aplicación

Consolidación de soportes disgregados como hormigón, cemento, yeso, temple, perlita y substratos en mal estado

Tratamiento de superficies de hormigón y mortero, confiriéndoles propiedades impermeables y neutralizando el efecto polvoriento

Indicado también para fijar trazos de azulete y proteger de la lluvia y del paso del personal durante largos periodos de tiempo

Composición

Emulsión líquida formulada en base a una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos.

Propiedades

- ✓ Impermeabiliza el soporte y aumenta la resistencia a la abrasión.
- ✓ Buena adherencia sobre mortero y hormigón
- ✓ Efecto duradero
- ✓ La temperatura mínima de formación de película es 0ºC.
- ✓ No inflamable.
- ✓ Listo para su uso y de fácil aplicación. Incluso proyectable.
- ✓ Largo tiempo abierto, incluso a altas temperaturas.

Modo de uso

Antes de aplicar remover el contenido.
Rociar con pulverizador sobre las superficies a tratar y dejar secar
Evitar la aplicación con lluvia inmediata

Precauciones

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

Datos técnicos

Aspecto físico:	Líquido blanco lechoso
Densidad (20º C):	0,95 – 1,05 gr/cm^3
Rendimiento teórico **CONSUMO**	Aprox 60m por litro
Sólidos en peso	25% aprox.

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados.

Presentación

Envases de 25 litros y 10 litros.

Caducidad y almacenamiento.

2 años, en su envase de origen cerrado y no deteriorado. En lugar seco y resguardado y al resguardo de heladas

Limpieza de herramientas.

Se limpiarán con agua inmediatamente después de su uso, antes de que el
producto haya endurecido. El fijabast endurecido sólo podrá eliminarse por medios mecánicos

Tiempo abierto.

Aproximadamente 48 horas a +23º

BASTHER HISPANIA, S.L.
Av. De las Canteras, 100 naves 29 y 30
P.I. Valmor – 28343 Valdemoro
Madrid – España. Tel. +34 918084809
www.bastherhispania.es
basther@bastherhispania.es

Basther Hispania garantiza sus productos frente a defectos de fabricación. Las especificaciones y demás información sobre producto de este documento se basan en datos obtenidos de investigación propia y del fabricante. Al no controlar la aplicación del producto por el cliente, Basther no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de sus productos. Esta ficha podrá ser modificada sin previo aviso.