

Impermeabilizante repelente de agua y suciedad con efecto mojado.**CAMPOS DE APLICACIÓN:**

- Especialmente para hidrofugar fachadas y elementos prefabricados de hormigón, morteros de cemento y cal, muros de ladrillo, piedras naturales y artificiales, tejas, hormigón ligero y hormigón celular. Especialmente para pizarras al contrarrestar el efecto salitre.
- Para materiales absorbentes, con efecto de fijación de soportes en disgregación.
- Se puede aplicar para la restauración de monumentos construidos en piedra natural, barro cocido...

COMPOSICIÓN:

Producto al disolvente.

**PROPIEDADES:**

- Aplicación interior-exterior
- No precisa imprimación
- Fijador de superficies poco consistentes (cal, pinturas envejecidas, etc)
- Imprimación-sellador efectivo de superficies porosas y absorbentes que puede ser repintado con pinturas base agua como solvente.
- Gran poder de penetración
- Deja un acabado en el material de efecto mojado como: piedra, pizarra, hormigón, cerámica, barro, etc.
- Impermeabilizante por efecto de capa.
- Buena resistencia contra rayos ultravioleta, los álcalis y a la agresión de los agentes atmosféricos.
- Evita eflorescencias, musgos y algas, y protege contra la corrosión.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto:	Líquido
Como imprimación:	de satinado a mate
Como barniz de acabado:	brillo con aspecto mojado
Color:	líquido incoloro
Peso específico:	0.880 ± 0.01g/l
Volumen de sólidos:	15±2%
Punto de inflamación:	9°C
COV:	Max. 750 g/l
Secado superficial a 20°:	1 hora
Secado total a 20°:	8 hora

CONSUMO:

Dependiendo de la porosidad del soporte y de la finalidad de la aplicación (cambia la disolución de disolvente).

MODO DE UTILIZACIÓN:

Las superficies a tratar deben ser limpiadas antes del tratamiento. Deben ser limpiadas y saneadas con el fin de eliminar las zonas mal adheridas.

La superficie debe estar perfectamente seca. Sobre superficies de hormigón o cemento debido al uso común de desmoldeantes y aditivos del hormigón se recomienda antes del pintado un decapado por chorro abrasivo, o limpieza con una solución ácida para abrir el poro, seguida de un lavado abundante con agua y posterior secado. Con ello evitaremos una mala adherencia de la pintura.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica y una vez abierto durante la aplicación.

Si la aplicación se realiza en interior, procurar una buena renovación de aire durante la aplicación y secado del producto.

Aplicar con rodillo o brocha.

La temperatura de aplicación tiene que ser entre +5°C a +35°C

No aplicar con riesgo de lluvia.

Evitar humedades por encima del 85%.

Como imprimación selladora consolidante diluir al 100% (1:1) con disolvente Universal.

Para evitar la aparición de eflorescencias en la capa final, se aplicará una primera mano diluida al 50% con disolvente universal.

Para conseguir un efecto mojado de la superficie, se recomienda diluir entre un 20-50%, a mayor dilución, menor será el grado de brillo pero el efecto mojado se conserva.

Como barniz de acabado, aplicar una primera capa diluida al 100% (1:1) a modo de imprimación y una segunda capa diluida entre un 5-20%.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar con disolvente universal.

PRESENTACIÓN:

Bidones de 5 y 20 litros.

CADUCIDAD Y ALMACENAMIENTO:

A partir de la fecha de fabricación la caducidad del producto es de 3 años sin abrir el envase original.

Los envases abiertos son susceptibles de durabilidades más bajas.

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 10-30°C, con adecuada ventilación y lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

BASTHER HISPANIA, S.L.

Av. De las Canteras, 100 naves 29 y 30

P.I. Valmor – 28343 Valdemoro

Madrid – España. Tel. +34 918084809

www.basttherhispania.es

bastther@basttherhispania.es

19/07/22

Bastther Hispania garantiza sus productos frente a defectos de fabricación. Las especificaciones y demás información sobre producto de este documento se basan en datos obtenidos de investigación propia, ensayos de laboratorio y la práctica. Al no controlar la aplicación del producto por el cliente, Bastther no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de sus productos. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha se basan en nuestra propia experiencia, por lo que podrían variar debido a las diferentes condiciones de obra. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Esta ficha podrá ser modificada sin previo aviso.