

Membrana impermeabilizante monocomponente basado en polímero de nueva generación silanizado

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Terrazas, tejados y cubiertas.
- Canales y tuberías.
- Jardineras.
- Platos de ducha. Incluso superficies de cartón yeso.
- Grietas en tejados y paredes.
- Juntas en exterior e interior.
- Paredes tanto interior y exterior de sótanos.
- Estructuras enterradas.

PROPIEDADES:

- Reticulable a temperatura ambiente con la humedad.
Temperatura de aplicación +5°C a +40°C.
- Resistencia a la temperatura -40°C a +90°C
- No necesita pendientes.
Excelente manejabilidad. Alta calidad.
- No tack superficial al secar.
- Resistencia al envejecimiento.
Resistencia a la intemperie.
- Elevada resistencia a la radiación UV.
- No merma.
- Interior/exterior.
- Elasticidad permanente.
- Se puede solar o alicatar directamente sobre ello.
- Excelente adhesión sobre: hormigón, ladrillo, madera, cemento, chapa, cerámica, vidrio, metales como aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc..., la mayoría de plásticos termoplásticos (excepto polietileno o teflón) o termoendurecibles.
- Buena adhesión sobre superficies húmedas.
- Resistencia química a: agua, disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas.



MODO DE EMPLEO:

Las superficies sobre las que se apliquen deben ser firmes y estar completamente limpias, exentas de polvo y grasa. Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

Se puede aplicar directamente desde el envase.

Aplicar uniformemente sobre la superficie mediante un rodillo o brocha en varias capas según la porosidad del sustrato. Dejar secar el producto entre capa y capa 6 horas.

En materiales porosos se pueden formar burbujas de aire en la superficie durante su aplicación. Se pueden eliminar inmediatamente con la brocha o el rodillo utilizados. Una vez seco el producto no se pueden eliminar las burbujas de la superficie.

Las superficies tratadas con SA-100 LÍQUIDO pueden ser rebaladizas cuando el pavimento esté mojado; para hacerlo antideslizante es recomendable espolvorear arena o sílice en la última capa mientras el producto esté aún húmedo.

DATOS TÉCNICOS:

Densidad:	1.10g/ml
Consistencia:	Pasta aplicable llana o espátula
Formación de piel:	75 min.
Velocidad de curado:	24horas/(cordón 1mm)

Producto curado

Dureza según DIN 53505	80-85 Shore A
------------------------	---------------

RENDIMIENTO:

El rendimiento mínimo de cada capa debe ser de 0,6 a 0,8 kg/m² dependiendo de la porosidad del soporte.

Para cubiertas transitables se deben aplicar dos capas.

La membrana podría degradarse de forma prematura si se emplea un rendimiento inferior al recomendado.

PRESENTACIÓN:

En botes de 4kg.

Disponible en colores: blanco, gris y terracota (teja).

CADUCIDAD Y ALMACENAMIENTO:

Debe almacenarse bajo cubierta, separado del suelo y protegido frente a cualquier contacto con la humedad o las heladas. Procurar la rotación de existencias para no sobrepasar el tiempo máximo de almacenaje del producto que es de 18 meses en las condiciones citadas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Se limpiarán con agua inmediatamente después de su uso en estado fresco. En el caso de que el material esté endurecido sólo puede limpiarse mecánicamente.