

Membrana impermeabilizante monocomponente basado en polímero de nueva generación silanizado

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Terrazas, tejados y cubiertas.
- Canales y tuberías.
- Jardineras.
- Platos de ducha. Incluso superficies de cartón yeso.
- Grietas en tejados y paredes.
- Juntas en exterior e interior.
- Paredes tanto interior y exterior de sótanos.
- Estructuras enterradas.

PROPIEDADES:

- Reticulable a temperatura ambiente con la humedad.
Temperatura de aplicación +5°C a +40°C.
- Resistencia a la temperatura -40°C a +90°C
- No necesita pendientes.
Excelente manejabilidad. Alta calidad.
- No tack superficial al secar.
- Resistencia al envejecimiento.
Resistencia a la intemperie.
- Elevada resistencia a la radiación UV.
- No merma.
- Interior/exterior.
- Elasticidad permanente.
- Se puede solar o alicatar directamente sobre ello.
- Excelente adhesión sobre: hormigón, ladrillo, madera, cemento, chapa, cerámica, vidrio, metales como aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc..., la mayoría de plásticos termoplásticos (excepto polietileno o teflón) o termoendurecibles.
- Buena adhesión sobre superficies húmedas.
- Resistencia química a: agua, disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas.

MODO DE EMPLEO:

Las superficies sobre las que se apliquen deben ser firmes y estar completamente limpias, exentas de polvo y grasa. Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

Se puede aplicar directamente desde el envase.

Aplicar uniformemente sobre la superficie mediante un rodillo o brocha en varias capas según la porosidad del sustrato. Dejar secar el producto entre capa y capa 6 horas.

En materiales porosos se pueden formar burbujas de aire en la superficie durante su aplicación. Se pueden eliminar inmediatamente con la brocha o el rodillo utilizados. Una vez seco el producto no se pueden eliminar las burbujas de la superficie.

Las superficies tratadas con SA-100 LÍQUIDO pueden ser resbaladizas cuando el pavimento esté mojado; para hacerlo antideslizante es recomendable espolvorear arena o sílice en la última capa mientras el producto esté aún húmedo.

DATOS TÉCNICOS:

Densidad:	1.10g/ml
Consistencia:	Pasta aplicable llana o espátula
Formación de piel:	75 min.
Velocidad de curado:	24horas/(cordón 1mm)

Producto curado

Dureza según DIN 53505	80-85 Shore A
------------------------	---------------

RENDIMIENTO:

El rendimiento mínimo de cada capa debe ser de 0,6 a 0,8 kg/m² dependiendo de la porosidad del soporte.

Para cubiertas transitables se deben aplicar dos capas.

La membrana podría degradarse de forma prematura si se emplea un rendimiento inferior al recomendado.

PRESENTACIÓN:

En botes de 4kg.

Disponible en colores: blanco, gris y terracota (teja).

CADUCIDAD Y ALMACENAMIENTO:

Debe almacenarse bajo cubierta, separado del suelo y protegido frente a cualquier contacto con la humedad o las heladas. Procurar la rotación de existencias para no sobrepasar el tiempo máximo de almacenaje del producto que es de 18 meses en las condiciones citadas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Se limpiarán con agua inmediatamente después de su uso en estado fresco. En el caso de que el material esté endurecido sólo puede limpiarse mecánicamente.

BASTHER HISPANIA, S.L.

Av. De las Canteras, 100 naves 29 y 30

P.I. Valmor – 28343 Valdemoro

Madrid – España. Tel. +34 918084809

www.basttherhispania.es

bastther@basttherhispania.es

19/07/22

Bastther Hispania garantiza sus productos frente a defectos de fabricación. Las especificaciones y demás información sobre producto de este documento se basan en datos obtenidos de investigación propia, ensayos de laboratorio y la práctica. Al no controlar la aplicación del producto por el cliente, Bastther no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de sus productos. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha se basan en nuestra propia experiencia, por lo que podrían variar debido a las diferentes condiciones de obra. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Esta ficha podrá ser modificada sin previo aviso.