



REDECILLA Ø 12 X 80	REF. 400 000 030
REDECILLA Ø 16 X 85	REF. 400 000 031
REDECILLA Ø 20 X 85	REF. 400 000 037



CÁNULA MEZCLADORA.
REF. 893 020



PISTOLA APLICADORA.
REF. 702 153



BOMBA DE SOPLADO.
REF. 702 153 0

APLICACIONES:

- Está indicado para todo tipo de anclajes tanto de cargas medias como altas: barandillas, rejas, esperas, balaustradas, etc. Tanto en aplicaciones horizontales como verticales.
- Aguanta cargas superiores a 1.500kg.
- Para aplicaciones en ladrillo hueco es necesario el uso de redecillas.

PROPIEDADES:

- Componente A: mezcla de cargas con polímeros de tipo poliéster insaturados sin estireno.
- Componente B: mezcla de cargas y de peróxido de benzol.
- ANCLABAS una vez endurecido es impermeable.
- Alta resistencia a compresión, flexión y tracción.
- Anclaje sin expansión por lo que la distancia entre anclajes y el borde es mínima.
- El tiempo de secado para aplicar las cargas dependerá de la temperatura ambiente y puede oscilar entre 30 minutos y 3 horas.

Tiempos de secado:

TEMPERATURA	TIEMPO DE MANIPULACIÓN	TIEMPO DE SECADO
5°C	20 min.	120 min.
10°C	15 min.	80 min.
20°C	6 min.	60 min.
30°C	4 min.	30 min.

DATOS TÉCNICOS:

Base del producto	Resina biocomponente poliéster
Resistencia a flexión (EN 178)	15,9 N/mm ²
Resistencia a tracción (EN 527)	9,3 N/mm ²
Contenido en VOC	Clase A+
Plasticidad	1,71 Kg/m ²