Resina bicomponen de fijación para anclajes de altas cargas:

- Componente A: mezcla de cargas con polímeros de tipo poliéster insaturados sin estireno.
  Componente B: mezcla de cargas y de peróxido de benzol.
- Está indicado para todo tipo de anclajes de cargas medias/altas: barandillas, rejas, esperas, balaustradas, fijación de grupos.
- ANCLABAS una vez endurecido es impermeable.
- Para aplicaciones en ladrillo hueco es necesario el uso de redecillas.
- Anclaje sin expansión por lo que la distancia entre anclajes y el borde es mínima.
- Anclabas es un sistema de utilización rápida y listo para su empleo. La función de la cánula garantiza el perfecto mezclado de los dos componentes. La reacción química que se producce al mezclar los dos componentes produce el endurecimiento del material resultante.
- El tiempo de secado para aplicar las cargas dependerá de la temperatura ambiente y puede oscilar entre 30 minutos y 3 horas.

REDECILLA ø 12 X 80	REF. 400 000 030
REDECILLA ø 16 X 85	REF. 400 000 031
REDECILLA ø 20 X 85	REF. 400 000 037

Tiempos de secado:

TEMPERATURA	TIEMPO DE MANIPULACIÓN	TIEMPO DE SECADO
5° C3	0 min.	120 min.
10°C	15 min.	80 min.
20°C	6 min.	60 min.
30°C	4 min.	30 min.

CÁNULA MEZCLADORA. REF. 893 020

BOMBA DE SOPLADO. REF. 702 153 0

PISTOLA APLICADORA. REF. 702 153

Una vez hecho el taladro se limpia el orificio con la bomba de soplado. Se aplica la resina con la pistola aplicadora a través de la cánula en el fondo del orificio. Luego se introduce la varilla o anclaje teniendo en cuenta los tiempos de secado.

Consultar ficha técnica para ver detalladamente características, datos y modo de utilización.