

LÁMINA POLIETILENO



LÁMINA DE POLIETILENO GALGA 400 REF. 300 206 006

Presentado en formato de 1m de alto desplegable en 4m, consiguiendo de este modo un tamaño fácil de transportar y a su vez, una vez desplegado, el menor número posible de solapes.

Transparente

Resistencia galga 400

Gran resistencia al punzonamiento.

APLICACIONES:

- Para evitar las humedades capilares.
- Separación impermeable de distintas capas de terreno.



POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD		
ESPESOR	G/400	METODO ASTM
DENSIDAD	0,925 grs/cm ³	D1505
ALARGAMIENTO A LA ROTURA: LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL	L 380%	D882B
	T 580%	
RESISTENCIA A LA TRACCION (PUNTO DE ROTURA) (LONG. Y TRANS.)	L 25MPa	D882B
	T 20MPa	
RESISTENCIA AL DESGARRO (LONG. Y TRANS.)	L 35 N/mm	D1922
	T 45 N/mm	
RESISTENCIA AL IMPACTO	260 grs.	D1709
DUREZA	45D	D2240

LÁMINA DE POLIETILENO NEGRA REF. 300 206 011

Presentado en formato de 1m de alto desplegable en 4m, consiguiendo de este modo un tamaño fácil de transportar y a su vez, una vez desplegado, el menor número posible de solapes.

Gran resistencia al punzonamiento.

APLICACIONES:

- Para evitar las humedades capilares.
- Separación impermeable de distintas capas de terreno.

