



Mortero para reparaciones cosméticas y nivelaciones superficiales.

APLICACIONES:

- Aplicable en interiores y exteriores.
- Reparación y nivelación de superficies dañadas de hormigón, en estructuras, pilares, fachadas, etc.
- Reparación superficial y cosmética de piezas prefabricadas de todo tipo.
- Revoques finos sobre hormigón, muro de fábrica, mortero, etc.
- Nivelación de soportes verticales antes de colocar cerámica.
- Como adhesivo de aislante.



PROPIEDADES:

- Se suministra como una mezcla de polvos, listo para usar, al que solo se requiere añadir agua limpia en obra. Consistencia muy fácil de trabajar.
- Aspecto final similar al hormigón.
- Excelente adherencia sin puente de unión.
- Resistente al agua y a la intemperie.
- Edurecimiento sin fisuración.
- Aplicable en espesores de hasta 5mm.
- Tixotrópico.
- Proporciona una excelente protección frente a la carbonatación gracias a su superficie lisa y exenta de fisuras.

CE

M5 COSMETIC

2009

Basther Hispania S.L.
Av. Canteras 100
28343 Valdemoro-Madrid

0370-CPD-0805
UNE EN 1504-3

Producto para reparación no estructural del hormigón con mortero PCC

(A base de cemento hidráulico polimerizado)

Resistencia a compresión: Clase R2
Contenido en iones cloruro: $\leq 0.08\%$
Adhesión: $\geq 0,8$ MPa
Resistencia a la carbonatación: Pasa
Compatibilidad térmica: Clase F
Sustancias peligrosas: Conformes con 5.4

INSTRUCCIONES DE USO:

- Humedecer el soporte antes de la aplicación de M5 cosmetic.
- Verter 6 litros de agua limpia en el mezclador y con el mezclador en marcha añadir lentamente el mortero.
- Amasar durante tres a cinco minutos hasta homogenizar.
- No se deben utilizar hormigoneras, siempre con mezclador.

DATOS TÉCNICOS:

Envase	Bidón de 25kg.
Fraguado final	5-15 minutos
Espesor mínimo de aplicación	Vertical: 6-50mm Horizontal: 6-100 mm Techos: 6-20mm
Caducidad	12 meses
Rendimiento	2kg/m ² mm de espesor