

**APLICACIONES:**

- Impermeabilización de depósitos de agua potable.
- Todo tipo de conducciones de agua, canales de riego y balsas.
- Impermeabilización de piscinas, pozos y túneles.
- Impermeabilización de sótanos y garajes.
- Impermeabilización de soportes que puedan sufrir o tengan pequeñas deformaciones o fisuras.
- Aplicable tanto en interiores como exteriores.
- Siempre en la cara positiva en contacto con el agua.

**PROPIEDADES:**

- Mortero impereabilizante de dos componentes: 10kg líquido + 20 kg polvo.
- Excelente adherencia sobre hormigón y mortero.
- Excelente elasticidad y flexibilidad.
- Sella fisuras de hasta 0,6mm.
- Espesores de aplicación de hasta 5mm.

INSTRUCCIONES DE USO:**1. Preparación del soporte:**

La superficie del producto debe estar limpia y firme. Humedecer (no encharcar) la superficie antes de la aplicación del producto. Deben sellarse previamente las grietas y coqueras.

2. Mezcla:

Los dos componentes deben mezclarse entre ellos y mover con mezclador. Se puede añadir hasta 600ml de agua por conjunto. Esperar 5 minutos y remezclar brevemente. No añadir agua al mortero si este pierde plasticidad.

3. Aplicación: El producto se aplica siempre con un mínimo de dos capas con espesores entre 2 y 3 mm por capa, pudiendo llegar a un espesor total de 5mm.

DATOS TÉCNICOS:

Densidad de la masa	± 1,5 gr/cm ³
Temperaura de aplicación	entre +5°C y +30°C
Tiempo de trabajabilidad	1 hora
Impermeable al agua	aprox. 7 días *
Capacidad impermeable	presión de 10 atm
Espesor de aplicación	entre 2 y 5 mm
Consumo	Aprox 1,5kg/mm espesor

