



APLICACIONES:

- Como puente de unión entre: hormigón y mortero, mortero y mortero, hormigón y yeso, hormigón antiguo y nuevo.
- Como aditivo para mortero conseguiremos:
- Morteros para enfoscados y revestimientos con gran impermeabilidad.
- Morteros de reparación.
- Morteros de nivelación, pudiéndose entregar a cero.
- Morteros antipolvo con gran resistencia química y mecánica.



PROPIEDADES COMO ADITIVO EN MORTEROS:

- Mayor flexibilidad y plasticidad.
- Elevada impermeabilidad.
- Reduce el riesgo de fisuración.
- Mejora la resistencia química.
- No es tóxico.

INSTRUCCIONES DE USO:

- **Como puente de unión:** añadir un 10% de agua al R36 y aplicar con rodillo o brocha sobre el soporte libre de polvo, grasa y seco. Esperando como mínimo 30 minutos y como máximo 36 horas para aplicar el mortero o yeso.
- **Como aditivo:** añadir en la masa según la tabla de la ficha técnica.

DATOS TÉCNICOS:

Envase	25 y 10 litros
Aspecto	Blanco lechoso
Diluyente	Agua
Toxicidad	No
Temperatura de aplicación	Entre +5°C y 40°C
Caducidad	24 meses