



APLICACIONES:

- Sellado de fisuras y juntas de dilatación.
- Pegado de todo tipo de materiales: hormigón, ladrillo, madera, piedra, cerámica, vidrio, metales: aluminio, hierro, zinc, galvanizados, juntas hidroexpansivas, etc, la mayoría de termoplásticos (excepto polietileno o teflón) o termo endurecibles.
- Sellado y/o pegado elástico en la industria: juntas entre elementos prefabricados, (carpintería metálica, canales de desagües, pegados de planchas galvanizadas, metales férreos o no férreos, instalaciones de aire acondicionado o frigoríficas...
- Instalación/pegado de platos de ducha.

PROPIEDADES

- Exento de isocianatos, siliconas y disolventes.
- Pintable. Puede utilizarse en la proximidad de las cabinas de pintado ya que no las contamina.
- Buena adhesión sobre superficies húmedas.
- Resistente al envejecimiento, a la intemperie y a la temperatura.
- Buen comportamiento frente a agentes químicos.

CE	CE
SA-100	SA-100 RAPID
EN 15651-1 F EXT-INT EN 15651-3 XS	EN 15651-1 F EXT-INT EN 15651-2 GCF

COLOR	REFERENCIA	U/E
Blanco	894 025	1/25
Gris	894 026	1/25
Marrón	894 027	1/25
Negro	894 028	1/25

SA 100 RAPID 300ML REF.894 030

Sellador y adhesivo de polímero de color blanco de secado ultrarrápido.

Con las mismas características que el SA 100, pero con una sujeción en 5 segundos y secado total en 40 min. MARCADO CE: EN 15651-1 F EXT-INT

DATOS TÉCNICOS	SA 100	SA 100 RAPID
Materia prima base	Polímeros	Polímeros
Caducidad	18 meses	18 meses
Formación de piel a 20°C	40 min.	8 min.
Velocidad de endurecimiento	3mm / 24 horas	Total 40 min.
Dureza shore A* (DIN 53505)	Aprox. 40	Aprox. 65
Carga a la rotura	1.86 N/mm2	3 N/mm2
Alargamiento a la rotura (Din 53504)	551%	325%