SC COLMATADOR

Colmatador de porors y consolidante

REF. 893 390



CONSUMO:

De 8 a 10m²/l dependiendo de la porosidad del soporte.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto	Líquido incoloro
Densidad (a 20°C)	1.120-1.170kg/m³
Viscosidad (a 20°C)	0.2p

CE

EN 1504-2:2004
SC COLMATADOR DE POROS

APLICACIONES:

- Como colmatador de poros y barrera antihumedad para frenar filtraciones y humedades por capilaridad en todo tipo de hormigoneras, especialmente en suelos.
- Tratamiento anti-polvo en suelos.
- Endurecimiento de superficies de hormigón y mortero.
- Consolidación de superficies de hormigón, piedra natural, cal, calizas, areniscas, adobe, mortero, ladrillo y piedra.
- Impermeabilización de "CAPILARIDAD" mediante inyección de línea de taladros realizada previamente creando una barrera cristalina.

PROPIEDADES:

- Baja viscosidad consiguiendo una gran penetración en el soporte.
- Incoloro, no afectando al color original del soporte.
- Cumple lo establecido en el punto C3, apartado 2.2.2. de la sección HS1 protección frente a la humedad del documento básico de salubridad del CTE.

COMPOSICIÓN:

Es un líquido de base acuosa que se impregna en el soporte de hormigón y mortero para consolidar las microfisuras y cerrar los poros mediante la formación de cristales minerales insolubles.

INSTRUCCIONES DE USO:

- El soporte deberá estar limpio y exento de material suelto o mal adherido.
- Homogenizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Aplicar con brocha, rodillo o pistola hasta saturar soporte.
- No aplicar por debajo de 5°C.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Deberán limpiarse con agua inmediátamente terminado el uso.

PRESENTACIÓN:

Bidones de 25 litros.

CADUCIDAD:

12 meses, en su envase de origen cerrado y no deteriorado. Conservar en un lugar seco y resguardado de heladas.